

2.1 1K-LACKE




CLOURETHAN®

Strapazierfähiger, abriebfester und füllkräftiger Einkomponentenlack auf Urethanalkyd-Basis. Für die Versiegelung von Treppen und Parkett sowie für Türen, Sitzmöbel, Tische und unbehandelte Korkplatten. Auch für den Außenbereich hervorragend geeignet.

- sehr gut wetterbeständig
- beständig gegen Wasser, Öl, Fett und Alkohol



Glanzgrad	Artikel-Nr.
glänzend	771.00000
seidenmatt	772.00000
matt	773.00000

Auftragsmethoden			
Ø Spritzdüse (mm):	1,5–1,8	–	–
Spritzdruck (bar):	2,5–3,5	–	–
Auftragsmenge (g/m²):	100	70	90–100
Ergiebigkeit (m²/Liter):	8	12	10

Trocknung (bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	1 Stunde
überlackierbar:	über Nacht
stapelfähig:	7 Tage
belastbar:	7 Tage

Verdünnung	max. 10% CLOURETHAN®-Verdünnung
------------	---------------------------------

Gebinde	VE
1 L	6
5 L	4
20 L	1




Monosiegel®N

Als Grund- und Überzugslack verwendbarer urethanverstärkter, schnell trocknender und formaldehydfreier Einkomponenten-Schichtlack. Bei normaler Beanspruchung für Möbel aller Art und zugehörige Anbauteile einsetzbar, z. B. für Wohn- und Schlafmöbel.

- PVC-fest
- geruchsmild



Glanzgrad	Artikel-Nr.
glänzend	811.00000
seidenmatt	812.00000
matt	813.00000

Auftragsmethoden			
Ø Spritzdüse (mm):	1,5–1,8	0,23	–
Spritzdruck (bar):	2,5–3,5	80–100	–
Auftragsmenge (g/m²):	100	100	100
Ergiebigkeit (m²/Liter):	5	5	9

Trocknung (bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	15 Minuten
überlackierbar:	2 Stunden
einbaufähig:	2–3 Tage
belastbar:	14 Tage

Verdünnung	Nitro-Verdünnung 790
------------	----------------------

Gebinde	VE
10 L	2
20 L	1