

Härter für DD-Hochglanzlack



Artikel	Artikel-Nr.
Härter für DD-Hochglanzlack	19758.00000
Gebinde	VE
900 g	6
4,5 kg	4

DD-Lack SST

Sehr schnell trocknender, festkörperreicher 2K-Lack auf Basis Polyurethan/Isocyanat. Für die Lackierung von Möbeln aller Art und zugehöriger Anbauteile, wenn eine besonders strapazierfähige Oberfläche gefordert wird wie z.B. in Schulen, Krankenhäusern, Gaststätten, Laboratorien, Büros, Küchen oder im Sanitärbereich.





Mischungsverhältnis	2:1 mit DD-Härter SST
Topfzeit bei 20°C	6 Stunden
Verdünnung	15 % DD-Verdünnung 29

Gebinde	VE
900 g	6
2,5 kg	6
4,5 kg	4
9 kg	2
25 kg	1

Glanzgrad	Artikel-Nr.
seidenmatt	110.18355
*matt	110.18982
*glänzend	110.19678

* Erhältlich in 4,5 kg

Auftragsmethoden		
Ø Spritzdüse (mm):	1,5–1,8	0,23
Spritzdruck (bar):	2,5–3,0	80–100
Auftragsmenge (g/m²):	100	100
Ergiebigkeit (m²/Liter):	6	6

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	30 Minuten
überlackierbar:	2 Stunden
stapelfähig:	2 Tage
belastbar:	7 Tage

DD-Härter SST

Härter für CLOU® DD-Lack SST.



Artikel	Artikel-Nr.
DD-Härter SST	1109.18354
Gebinde	VE
450 g	6
1,25 kg	6
2,25 kg	6
4,5 kg	4
12,5 kg	2