




CLOUCRYL® Decklack Basisfarbe

Seidenmatte, farbig deckende Basisfarben für die vollautomatische Dosieranlage von CLOU zur Erstellung von CLOUCRYL Decklackfarbtönen nach RAL, NCS, Sikkens sowie Sanitärfarben. Einfach zu verarbeitendes und universelles „Lack-in-Lack-System“. Gewährleistet zudem eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit des gewünschten Farbtons. Der gemischte Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack ist schnelltrocknend, lichtbeständig, festkörperreich sowie gut füllend und verfügt über eine hohe Härte bei guter Elastizität. Formaldehyd-, chromat-, cadmium- sowie bleifrei. Geeignet für die farbige Gestaltung von Möbeln aller Art und zugehörigen Anbauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen. Speziell für hochbeanspruchte Oberflächen wie z.B. im Gaststätten-, Küchen- oder Badbereich. Auch optisch attraktive Effektlackierungen sind möglich.



Farbe	Artikel-Nr.
weiß	201.15347
eisenoxidgelb	201.15847
eisenoxidrot	201.15855
schwarz	201.15858
blau A	201.15848
blau B	201.15854
chromgelb	201.15705
gelb	201.15857
grün	201.15849
orange	201.15850
violett	201.15853
rosa E	201.16074
rot A	201.15772
rot B	201.15851
zitronengelb	201.15771

Auftragsmethoden			
Ø Spritzdüse (mm):	1,5–1,8	0,23	–
Spritzdruck (bar):	2,5–3,5	80–100	–
Auftragsmenge (g/m²):	100–150	100–150	150
Ergiebigkeit (m²/Liter):	6–8	6–8	6

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	20 Minuten
überlackierbar:	2–16 Stunden
griffest:	4 Stunden
stapelfähig:	2 Tage

Mischungsverhältnis	10:1 mit CLOUCRYL-Härter
Topfzeit bei 20°C	2 Tage
Verdünnung	20 % DD-Verdünnung 29

Gebinde	VE
750 ml	6
2,5 L	6
5 L*	4

* nur weiß erhältlich in 5 L