




3.3 CLOUCRYL® FARBIG

CLOUCRYL® Decklack

Farbig deckender, festkörperreicher und seidenmatt auftrocknender Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack. Für die farbige Gestaltung von Möbeln aller Art und zugehörigen Anbauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen. Speziell für stark beanspruchte Oberflächen wie z.B. im Gaststätten-, Küchen- oder Badbereich. Auch optisch attraktive Effektlackierungen sind möglich. Erfüllt die Prüfnormen DIN 4102-B1 (Schwerentflammbarkeit), DIN 53160, Teil 1, Teil 2 (Speichel- und Schweißechtheit) und DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung).



Farbe	Artikel-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	201.00005
RAL 9001 cremeweiß	201.00002
RAL 9003 signalweiß	201.40680
RAL 9006 weißaluminium	201.17144
RAL 9010 reinweiß	201.00001
RAL 9016 verkehrsweiß	201.40631
RAL 9006 weißaluminium brillant	201.30500
Weitere Farbtöne nach RAL, NCS oder Sikkens	201.(Farbton-Nr.)

Auftragsmethoden			
Ø Spritzdüse (mm):	1,5–1,8	0,23	–
Spritzdruck (bar):	2,5–3,5	80–100	–
Auftragsmenge (g/m²):	100–150	100–150	150
Ergiebigkeit (m²/Liter):	6–8	6–8	6

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	20 Minuten
überlackierbar:	1–2 Stunden
griffest:	4 Stunden
stapelfähig:	2 Tage

Mischungsverhältnis	10:1 mit CLOUCRYL-Härter
Topfzeit bei 20°C	2 Tage
Verdünnung	20 % DD-Verdünnung 29

Gebinde	VE
750 ml	6
2,5 L	6
5 L	4
20 L	1
*20 L	4

* Sonderpreis für Großabnahme-Mengen:
Bei einer Mindestabnahme von 4 x 20 Liter CLOUCRYL®
Decklack sortenrein in einer Sendung in den Farbtönen
RAL 7035, RAL 9001, RAL 9003, RAL 9006, RAL 9010
oder RAL 9016.