


3.4 CLOUCRYL® KONZENTRATE

CLOUCRYL® Ringfest-Konzentrat

Zusatzmittel für CLOUCRYL® Decklacke. Zur Erzielung von Ringfestigkeit. Ringfest-Konzentrat ist lichtbeständig und formaldehydfrei. In Verbindung mit CLOUCRYL® Decklacken für die farbige, ringfeste Gestaltung von hochbeanspruchten Holzoberflächen wie z. B. im Gaststätten-, Küchen- oder Badbereich. Erfüllt die Prüfnorm DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung von Möbeloberflächen).



Artikel	Artikel-Nr.
Ringfest-Konzentrat	211.00000

Auftragsmethoden		
	Ø Spritzdüse (mm):	Air Mix
Ø Spritzdüse (mm):	1,5–1,8	0,23
Spritzdruck (bar):	2,5–3,5	80–100
Auftragsmenge (g/m²):	150	150
Ergiebigkeit (m²/Liter):	4	4

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	30 Minuten
überlackierbar:	1–2 Stunden
griffest:	4 Stunden
stapelfähig:	2 Tage

Mischungsverhältnis	3 Teile CLOUCRYL Decklack 2 Teile Ringfest-Konzentrat 1 Teil CLOUCRYL-Härter
----------------------------	--

Topfzeit bei 20°C	8 Stunden
--------------------------	-----------

Gebinde	VE
1 L	1

Haftvermittler

Lösemittelhaltiges Hilfsmittel für CLOUCRYL farblos und CLOUCRYL farbig zur Verbesserung der Haftung. Für Lackierungen im Innenbereich auf schwierigen Untergründen, teils im Zusammenhang mit Lackierungen von Holz- oder Holzwerkstoffen (z. B. Stahl- oder Aluminiumbeine an Tischen). Geeignet für folien- oder melaminbeschichtete Spanplatten sowie Metalle wie Aluminium, Stahl, verzinkter Stahl, Kupfer und Messing.



Artikel	Artikel-Nr.
Haftvermittler	18715.00000

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	30 Minuten
überlackierbar:	1–2 Stunden
stapelfähig:	2 Tage
belastbar:	7 Tage

Mischungsverhältnis	100 Teile CLOUCRYL farblos oder farbig 10 Teile CLOUCRYL-Härter 10 Teile Haftvermittler 0–10 Teile DD-Verdünnung 29 (zur Einstellung der Spritzviskosität)
----------------------------	---

Gebinde	VE
1 L	1