

4.1 1K-KLARLACKE

WL-Treppen- und Parkettlack

Umweltschonender, geruchsarmer, wasserverdünnbarer, strapazierfähiger, PVC- und abriebfester Grund- und Versiegelungslack. Handschweißecht und cremebeständig. VOC-Decopaintkonform. Für die Versiegelung von Parkett, Holzfußböden, Treppenstufen und Handläufen sowie zur Lackierung von stehenden Objekten wie Türen oder Stühlen. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen (Z-157.10-66). Erfüllt die Prüfnormen DIN 4102-B1 (Schwerentflammbarkeit), DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung), DIN 68861-Teil 2 (Verhalten bei Abriebbeanspruchung) und DIN 53160, Teil 1, Teil 2 (Speichel- und Schweißechtheit).



Glanzgrad	Artikel-Nr.
*seidenglänzend	9100.00000
seidenmatt	9100.00001
*matt	9100.00002

*Erhältlich in 1 L und 25 L.

Auftragsmethoden			
Ø Spritzdüse (mm):	1,8	0,28	–
Spritzdruck (bar):	2,5–3,0	80–100	–
Auftragsmenge (g/m ²):	90–110	100–120	–
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	5–6	5–6	10

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	30 Minuten
überlackierbar:	3–4 Stunden
belastbar:	14 Tage

Die versiegelte Fläche kann nach ca. 8 Stunden vorsichtig betreten werden. Teppiche erst nach 2 Wochen auflegen.

Verdünnung	reines Wasser
Verarbeitungsverviskosität	gebrauchsfertig

Gebinde	VE
1 L	6
5 L	4
25 L	1

Universal-Schichtlack 9200

Hochwertiger, wasserverdünnbarer, schnell trocknender, farbloser 1K-Grund- und Überzugslack mit sehr guter Anfeuerung, Lichteinheit, Füllkraft und Schleifbarkeit. Der geschlossene Lackfilm ist beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Pflegemittel, Alkohol und gegen Weichmacher aus Dichtungsprofilen. Handschweißecht und cremebeständig. Umweltschonend, geruchsarm, NMP-frei, phthalatweichmacherfrei (geeignet zur Lackierung von Kinderspielzeug). VOC-Decopaintkonform. Besonders geeignet zum Rollen größerer Flächen wie Holzfußböden und Parkett. Für die offenporige Lackierung von Holzoberflächen im Innenbereich (Wohnmöbel, Kindermöbel, Innenausbau). Zur Überlackierung von CLOU® WL-Decklacken geeignet. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen (Z-157.10-66). Erfüllt die Prüfnormen DIN 4102-B1 (Schwerentflammbarkeit), DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung), DIN 53160, Teil 1, Teil 2 (Speichel- und Schweißechtheit) und DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug).



Glanzgrad	Artikel-Nr.
seidenmatt	9200.00000
matt	9200.00001
sattmatt	9200.00002
seidenglänzend	9200.00003
*glänzend	9200.00004

*Erhältlich in 5 L

Auftragsmethoden			
Ø Spritzdüse (mm):	1,8	0,23	–
Spritzdruck (bar):	2,5–3,0	80–100	–
Auftragsmenge (g/m ²):	90–110	100–120	–
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	5	5	10

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	30 Minuten
überlackierbar:	ab 2 Stunden
belastbar:	14 Tage

Verdünnung	reines Wasser
Verarbeitungsverviskosität	gebrauchsfertig,

Gebinde	VE
1 L	6
5 L	4
10 L	2
20 L	1