



4.2 2K-KLARLACKE

WL-PUR-Klarlack

Festkörperreicher, wasserverdünnbarer 2K-Polyurethanlack für brillante Oberflächen mit hervorragender Transparenz. Erfüllt höchste Ansprüche an chemische und mechanische Strapazierfähigkeit und hat eine ausgezeichnete isolierende Wirkung auf inhaltsstoffreichen Hölzern (z.B. Teak, Wenge). Für die Veredelung von Inneneinrichtungen aus Holz und hoch beanspruchten Möbeln sowie zur Lackierung von Treppenstufen. Ideal geeignet für Gaststätten, Schulen, Kindergärten, Ladeneinrichtungen, Küchen oder Bäder. Zum Ablackieren von CLOU® WL-Decklacken geeignet. Erfüllt die Prüfnormen DIN 4102-B1 (Schwerentflammbarkeit), DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung), DIN 53160, Teil 1, Teil 2 (Speichel- und Schweißechtheit) und DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug).



Glanzgrad	Artikel-Nr.
seidenmatt	9650.00000

Auftragsmethoden	 	
	Ø Spritzdüse (mm):	1,8
Spritzdruck (bar):	3,0	80–100
Auftragsmenge (g/m²):	100–120	100–120
Ergiebigkeit (m²/Liter):	5–6	5–6

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	30 Minuten
schleifbar:	5 Stunden
belastbar:	14 Tage

Mischungsverhältnis	5:1 mit WL-PUR-Härter
Topfzeit bei 20°C	6 Stunden
Verdünnung	15% reines Wasser

Gebinde	VE
10 L	2

Härter für WL-PUR-Klarlack



Artikel	Artikel-Nr.
WL-PUR-Härter	9609.00000

Gebinde	VE
1 L	6