

## TOPFORM 1K-Pistolenschaum 500 ml



### Universell einsetzbar, hochdämmender 1K PUR Schaum

#### Anwendung:

- zum Verfüllen, Dämmen und Isolieren
- für Anschlussfugen von Fenstern, Rahmen und Fassaden

#### Eigenschaften:

- Baustoffklasse B2 normalentflammbar gemäß DIN 4102-1
- klebfrei nach 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 45 Minuten
- voll belastbar nach 24 Stunden
- Ausbeute ca. 36 Liter (freigeschäumt)
- Wärmeleitfähigkeit:  $0,036W(m^*K)$
- Schalldämmung: bis zu 62 dB
- geprüfter Winterschaum ab  $0^{\circ}C$
- Temperaturbeständigkeit:  $-40^{\circ}C$  bis  $+90^{\circ}C$  (nach Aushärtung)
- einkomponentiger, feuchtigkeithärtender Polyurethanschaum
- HFKW freies Treibmittel
- ECI plus zertifiziert

Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	ME
80322	500	12	STK

## TOPFORM 1K-Pistolenschaum 750 ml



### Universell einsetzbar, hochdämmender 1K PUR Schaum

#### Anwendung:

- zum Verfüllen, Dämmen und Isolieren
- für Anschlussfugen von Fenstern, Rahmen und Fassaden

#### Eigenschaften:

- Baustoffklasse B2 normalentflammbar gemäß DIN 4102-1
- klebfrei nach 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 45 Minuten
- voll belastbar nach 24 Stunden
- Ausbeute ca. 54 Liter (freigeschäumt)
- Wärmeleitfähigkeit:  $0,036W(m^*K)$
- Schalldämmung: bis zu 62 dB
- geprüfter Winterschaum ab  $0^{\circ}C$
- Temperaturbeständigkeit:  $-40^{\circ}C$  bis  $+90^{\circ}C$  (nach Aushärtung)
- einkomponentiger, feuchtigkeithärtender Polyurethanschaum
- HFKW freies Treibmittel
- ECI plus zertifiziert

Art.-Nr.	Inhalt ml	VPE	ME
77001	750	12	STK